ArcelorMittal

Granite® Wood

Propiedades	Pintura termoendurecible	• Buena estabilidad de color y brillo • Buena resistencia a la corrosión
Aplicaciones	**En exteriores: construcción (cerramientos, cubiertas)**	
Descripción	Espesor	35 micras
	Composición	Cara superior: 35 micras Cara interior: Capa de 5, 7, 10 ó 12 micras Acabado en una sola cara
	Colores / Brillo (Gardner 60°)	Roble Terracota / 20 UB Palisandro Terracota / 20 UB Roble Anticato / 20 UB Palisandro Anticato / 20 UB
	Veteado	Roble Palisandro
	Aspecto	Liso
	Protección temporal (opcional)	Película auto-adhesiva (consúltenos)
Características	Adherencia del recubrimiento (plegado en T)	≤ 1 T
	Resistencia al agrietamiento en plegado (plegado en T)	≤ 2 T
	Resistencia a impactos	18 J
	Dureza "lápiz" superficial	F
	Resistencia a arañazos Clemen	≥ 2 kg
	Resistencia a la corrosión: • Ensayo de niebla salina • Categoría de resistencia a la corrosión	 360 horas RC3
	Resistencia a la condensación (QCT)	1000 horas
	Categoría de resistencia a la radiación UV	RUV4
	Resistencia a ácidos y bases	Buena a muy buena
	Resistencia a disolventes: • Alifáticos y alcohólicos • Cetónicos • Aromáticos	 Muy buena Baja Buena a muy buena
	Resistencia a aceites minerales	Muy buena
Observaciones	Estas características se refieren especialmente al recubrimiento metálico Z225 (mínimo garantizado). Aunque procuramos reproducir el efecto madera estándar en cada bobina, ArcelorMittal no garantiza la consistencia visual del color entre una bobina y otra. Por tanto, deberían considerar hacer un único pedido para un edificio; las muestras estándar solamente pueden utilizarse como guía.	

www.arcelormittal.com/fce – fce.technical.assistance@arcelormittal.com – 05/2010 ES-11